

Cementine

Gres porcellanato naturale rettificato
Porcelain stoneware natural rectified . Gres cerame vitrifi e naturel rectifi  
Feinsteinzeug Naturbelassen Rektifiziert . Gres porcel nico natural rectificado

Formati

Sizes. Formats. Formate. Formatos



30x30 - 12"x12" nat rt



Cementine Warm
30x30 - 12"x12"

Ogni colore del progetto Cementine prevede 16 tipologie di grafiche differenti.
L'assortimento delle facce all'interno della scatola   puramente casuale.
Each color of the Cementine project comes with 16 different types of graphics.
The assortment of the graphics in the box is purely random.
Legenda. Legend. L gende. Legende. Leyenda:
nat rt: naturale rettificato, natural rectified, naturel rectifi  , naturbelassen rektifiziert, natural rectificado

Colori



Cementine Color
30x30 - 12"x12"



Cementine Cold
30x30 - 12"x12"

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E   0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E   0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N � 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	� 0,6 %	� 2 mm	� 0,2 %
		SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	� 5,0 %	� 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITA' RECTANGULARITY	ISO 10545-2	� 0,5 %	� 2 mm	� 0,1 %
		RETTILINEARITA' DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	� 0,5 %	� 1,5 mm	� 0,1 %
		PLANARITA' SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	� 0,5 %	� 2 mm	� 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	� 0,5 %		� 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	� 1300 N		> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		� 35 N/mm�		� 45 N/mm�
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	� 175 mm�		� 145 mm�
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10� �C�
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R9 -

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE: WORKING SIZE :
297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 30x30 (6)
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 30x30 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI
SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pi�ces/b��te st�cke/karton pz�s/caja	 MQ/SCATOLA sqm/box m�/b��te qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/b��te kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sqm/pallet m�/palette qm./palette mq/pallet	 KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet b��te/palette karton/palette caja/pallet
30x30	9,5 mm	12	1,08	� 23,86	51,84	� 1165	48



SPESORE - THICKNESS:
9,5 mm

Consigli di posa
Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su:
www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website
www.keope.com/cleaning.htm

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS	30x30 12"x12"
Cementine Warm	
Cementine Cold	
Cementine Color	

naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifi  
 naturbelassen rektifiziert - natural rectificado